

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/ekor-86-farba-silikonowa-do-tynkow-renowacyjnych-10l-p-198.html>



EKOR 86 - Farba silikonowa do tynków renowacyjnych 10l

Cena	319,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

OPIS WYROBU

EKOR 86 to wodorozcieńczalna elewacyjna farba silikonowa na bazie wodoodpornych żywic silikonowych i styrenowo-akrylowych. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, tworzy odporne na zabrudzenia powłoki malarskie o hydrofobowym charakterze i wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Zabezpiecza powierzchnie fasad przed działaniem zewnętrznej wilgoci, przy czym nie ogranicza swobodnej wymiany pary wodnej ściany z otoczeniem. Farba jest odporna na zmydlenie. Zawiera środki glono- i algobójcze. Cechuje się doskonałą przyczepnością do nowych podłoży mineralnych jak i pomalowanych wcześniej innymi farbami. Jest szybkoschnąca i mikroporowata. Uzyskana powłoka malarska nie tworzy ciągłego filmu, jest łatwa w nanoszeniu. Wyróżniającą właściwością tego wyrobu jest duża przepuszczalność pary wodnej oraz niska nasiąkliwość powierzchniowa uzyskanej powłoki malarskiej. Dzięki zastosowaniu wypełniaczy mikrosferycznych uzyskano łatwiejszą aplikację i niższą nasiąkliwość farby. Elewacje malowane takimi farbami mniej się nagrzewają, posiadają większą odporność na korozję biologiczną oraz zwiększoną stabilność kolorystyczną. Farba nie zawiera rozpuszczalników, przez co jest przyjazna dla środowiska. **Można ją stosować do wewnątrz i na zewnątrz budynków.** Farba silikonowa EKOR 86 jest elementem zewnętrznych złożonych systemów izolacji termicznej (ETICS) o nazwie handlowej EKOMIX S i EKOMIX W, w których skład wchodzi materiały wymienione w Europejskiej Ocenie Technicznej nr ETA-15/0813 oraz Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 16/0060. Składniki systemu wymieniono także w deklaracji właściwości użytkowych systemu EKOMIX S i EKOMIX W.

ZASTOSOWANIE

Elewacyjna farba silikonowa EKOR 86 jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania wewnątrz i na zewnątrz a także do odświeżania i odnawiania elewacji, zwłaszcza tych ocieplanych wełną. Szczególnie zalecana wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie jak największej paroprzepuszczalności. Ponadto może być stosowana w mineralnych systemach ocieplania budynków jako farba egalizująca, tj. wyrównująca kolorystykę wypraw tynkarskich.

DANE TECHNICZNE

Bazowy środek wiążący: dyspersje akrylowa i silikonowa Stopień połysku mat Gęstość ok. 1304 kg/m³ Pozostałość sucha (+105oC): 53,5% Przepuszczalność wody przez powierzchnię (wg PN-EN 1062-3) wd = 0,16 kg/m² × h^{0,5} kategoria W2 Współczynnik przepuszczania pary wodnej (wg PN-EN ISO 7783-2) 87,4 g/m² × doba klasa II Odporność powłoki na przyspieszone działanie czynników atmosferycznych przez 50 cykli, zmiana odcienia barwy, stopień (wg PN-C-81913 pkt. 2.5.10) 4

ZUŻYCIE (przy dwukrotnym malowaniu)

Powierzchnia gładka - powierzchnia ze strukturą ok. 250 - 300 ml/m² ok. 300 - 400 ml/m² Temperatura stosowania +5oC ÷ +30oC Nasiąkliwość powierzchniowa ustalona dla układu warstw: EKOMIX klej do siatki zbrojony siatką szklaną + EKOR 64 podkład tynkarski + EKOR 82 tynk mineralny + EKOR 86 farba silikonowa - po 24h

Przechowywanie :12 miesięcy

